



# EMOTTION



## EMOTTION Fliesen streichen

**EMOTTION ist eine leistungsstarke Fliesenfarbe auf Wasserbasis für die einfache Renovierung von Innenräumen, ohne dass eine Grundierung erforderlich ist. Ideal für die Anwendung auf Wandfliesen aus Feinsteinzeug, Fliesen, Gresit, etc**  
**Es bietet eine gute Beständigkeit gegen Kondenswasser und ist für den Einsatz in Badezimmern geeignet. Erhältlich in 11 Farben mit einer seidenmatten Oberfläche.**

### Eigentumsrechte

- Besonders empfohlen für die Renovierung von Innenräumen (Fliesen).
- Gute Beständigkeit gegen Wasser und Kondenswasser.
- Haftet ohne vorherige Grundierung.
- Gebrauchsfertiges Produkt, schnell trocknend und leicht aufzutragen.

### Leistung

- Generell:
- 0,15 L/m<sup>2</sup> (2 Anstriche)

### Données techniques

EIGENSCHAFTEN	SPEZIFIKATION	UNIT	METHODE
Charakteristika	Acrylharz		
Nichtflüchtiger Inhalt	52-54	%	UNE-EN ISO 3251:2020
Rotationsviskosität	2500-3500	cp	UNE-EN ISO 2555
Dichte	1,2±0,1	g/cm <sup>3</sup>	UNE-EN ISO 2811-1
Brillo	<12	GU	UNE-EN ISO 2813 (60°)
Adhäsionsschneiden und Rasterung	klasse 1		UN-DE ISO ISO 2409
Finura	>7	(Hegman/μ)	UNE-EN ISO 1524
Härte Persoz	150	s	UNE-EN ISO 1522
Trocknungszeit bei Berührung	1	Stunden	
Trocknungszeit zwischen den Anstrichen	8	Stunden	

## Vorbereitung des Substrats

**Neue Oberflächen:** Vor dem Anstrich muss der Untergrund ordnungsgemäß vorbereitet werden. Er muss trocken, sauber und frei von Staub, Fett oder Schmutz sein. Für die Tiefenreinigung empfehlen wir unser Reinigungsmittel Ecoclean Basic.

**Zuvor gestrichene Oberflächen:** Wenn die Oberfläche gestrichen oder lackiert wurde, prüfen Sie, ob sie in gutem Zustand und gut haftend ist. Falls nicht, empfiehlt es sich, die vorherige Beschichtung zu entfernen. Dies kann durch Abschleifen oder Abziehen geschehen, wobei darauf zu achten ist, dass die Oberfläche in einem guten Zustand bleibt. Wenn eine Fugenabdichtung erforderlich ist, wird empfohlen, diese vor dem Auftragen von Primacem Joint durchzuführen. Für die Anwendung wird auf das technische Datenblatt des Produkts verwiesen.

Wenn die ursprüngliche Beschichtung in gutem Zustand ist, kann an einer unauffälligen Stelle eine erste Verträglichkeitsprüfung mit dem Untergrund durchgeführt werden.

## Anmeldung

Bevor Sie EMOTTION auftragen, vergewissern Sie sich, dass der Untergrund trocken, fett- und staubfrei ist.

- Rühren Sie den Inhalt, bis das Produkt homogenisiert ist.
- Mit einer kurzflorigen Velourex- oder Mikrofaserwalze auftragen.
- Die Anwendung sollte bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 30°C erfolgen.
- Zwei bis drei Schichten auftragen und dabei die Trocknungszeit zwischen den Schichten beachten.
- Lassen Sie das Produkt mindestens 7 Tage lang trocknen, bevor Sie es verwenden, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten.
- Decken Sie den Behälter nach dem Gebrauch ab; achten Sie darauf, dass er nur wenig Luft enthält, wenn er über einen längeren Zeitraum hinweg wieder verwendet werden soll.

## Wartung

Nach 7 Tagen nach dem Anstrich kann es mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel abgewaschen werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Bürsten, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Die Anweisungen auf dem Etikett des Behälters sind unbedingt zu befolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

## Vorwort

Es ist in 2,5-Liter-Behältern erhältlich.

## Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge werden sofort nach Gebrauch mit Wasser abgewaschen.

## Bedingungen für die Lagerung

Das Produkt sollte im verschlossenen Originalbehälter witterungsgeschützt bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C an einem trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. Die Haltbarkeitsdauer beträgt 1 Jahr ab Herstellungsdatum, bei ordnungsgemäßer Lagerung.



Das Produkt darf nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden, ohne vorher schriftliche Anweisungen zur Verwendung erhalten zu haben. Es liegt immer in der Verantwortung des Nutzers, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Sicherheitsdatenblätter des Produkts stehen dem Fachmann zur Verfügung.

Letzte Ausgabe: April 2024